

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α- 00654

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Σε όποιο σημείο της ΠΕΔ αναγράφεται «Χημείο Στρατού» να αντικατασταθεί από «ΧΗΕΔ».

Ο Πίνακας Χαρακτηριστικών της υποπαραγράφου **4.2 Ειδικές απαιτήσεις** αντικαθίσταται από τον εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

A/A	Χαρακτηριστικά Μέθοδοι Ελέγχου	Τύπος I	Τύπος II	Τύπος III	Τύπος IV	Τύπος V
1	Σύνθεση (Χημική Ανάλυση)	Πολυαμιδική Ρητίνη	Πολυαμιδική Ρητίνη	Πολυεστέρας	Πολυαμιδική Ρητίνη	Πολυαμιδική Ρητίνη
2	Σημείο Τήξης (ISO 20029 και ISO 1218)	110-120°C	110-120°C	190-210°C	150-160°C	140-160°C
3	Αντοχή Συγκολλήσεως (ASTM D 1002)	Ελάχιστο 65Kg/cm ²	Ελάχιστο 65Kg/cm ²	Ελάχιστο 40Kg/cm ²	Ελάχιστο 65Kg/cm ²	Ελάχιστο 65Kg/cm ²
4	Μορφή (Οπτικά)	Κόκκοι (GRANULE S)	Κύλινδροι	Κόκκοι ή συμπαγές μακαρόνι ως επίσημο δείγμα	Συμπαγές μακαρόνι με αυλακώσεις σε δυο πλευρές εκ διαμέτρου αντίθετες όπως στο δείγμα.	Συμπαγές μακαρόνι όπως στο δείγμα.
5	Διαστάσεις (Οπτικά)	-	Διάμετρος 90-100mm Ύψος 250-300mm	Διάμετρος μακαρονιού 1/4 inch	Διάμετρος μακαρονιού 1/4 inch	Διάμετρος μακαρονιού 0,38-0,39 cm

Το στοιχείο **4.3.1.4 Τύπος IV** τροποποιείται ως εξής:

4.3.1.4 Τύπος IV: Ρολά των 7.5 kg περίπου, συσκευασίας εμπορίου την οποία πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του ο προμηθευτής.

Στην υποπαραγράφο **4.3 Συσκευασία** προστίθεται το εξής:

4.3.1.5 Τύπος V: Ρολά των 20, 25 ή 30 kg περίπου, συσκευασίας εμπορίου την οποία πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του ο προμηθευτής.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-A-00654 Έκδ.1 Τροπ.1

ΣΥΝΤΑΞΗ

Λοχαγός (ΥΠ)
Ναταλία Δρακοπούλου

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ταξίαρχος
Θεόδωρος Ζήκος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024