

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00794

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ VELCRO

17 ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Οι παράγραφοι 4.2.1, 4.2.2, 6.1.1.2.2, 6.1.2.2 και 6.1.2.4 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:

4.2.1 Οι αυτοκόλλητες ταινίες τύπου VELCRO πλάτους και χρώματος ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας είναι πολυαμιδικές (PA). Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ
1	Σταθερότητα διαστάσεων (αντοχή στην επιμήκυνση -και στις δύο κατευθύνσεις)	$\leq 3\%$	ISO 13934-2 ή ASTM D 5034
2	Σταθερότητα χρωματισμού:	min	
	Στο ηλιακό φως:	4	ISO 105 -B01
	Στην τριβή (ξηρή και υγρή):	4	ISO 105-X 12
	Στον ιδρώτα:	4	ISO 105-E04
	Στο θαλασσινό νερό	4	ISO 105-E 02
	Στην πλύση (60°C)	4	ISO 105 C 10 Test Number C (3)

4.2.2 Χρωματισμός Αυτοκόλλητων Ταινιών

4.2.2.1 Φαιοπράσινες ταινίες με χρωματικές συντεταγμένες:

$$\begin{aligned}L^* &= 34,98 \\a^* &= -5,28 \\b^* &= 9,27\end{aligned}$$

4.2.2.2 Μαύρες ταινίες με χρωματικές συντεταγμένες:

$$\begin{aligned}L^* &= 14,84 \\a^* &= 0,18 \\b^* &= -0,78\end{aligned}$$

4.2.2.3 Μπλε σκούρο ταινίες με χρωματικές συντεταγμένες:

$$\begin{aligned}L^* &= 19,775 \\a^* &= 0,312 \\b^* &= -9,151\end{aligned}$$

4.2.2.3 Ανοιχτό Χακί(γκριζοκίτρινο) με χρωματικές συντεταγμένες:

$$\begin{aligned}L^* &= 61,48 \\a^* &= 1,81 \\b^* &= 16,07\end{aligned}$$

4.2.2.4 Λευκό με

$L^* = 100$
$a^* = 0$
$b^* = 0$

4.2.2.5 Οποιοσδήποτε άλλος χρωματισμός, σύμφωνα με δείγμα της Υπηρεσίας.

6.1.1.2.2 Από τα έξι (6) τεμάχια, τα τρία (3) στέλλονται στο ΧΗΕΔ για χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν τα δείγματα, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν τα αντιδείγματα και παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας.

6.1.2.2 Εργαστηριακός Έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος βαρύνει τον προμηθευτή και πραγματοποιείται στο ΧΗΕΔ για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΔ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιας δοκιμασίας από το ΧΗΕΔ, αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του ΧΗΕΔ από το Γ.Χ του Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στο Δημόσιο Τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή.

6.1.2.4 Πρακτικός Έλεγχος

Ο πρακτικός έλεγχος διενεργείται στο τμήμα ιματισμού του 700 ΣΕ με μέριμνα και ευθύνη της επιτροπής παραλαβής (παρουσία της επιτροπής). Συντάσσεται Δελτίο Καταλληλότητας στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι δειγματοληψίες μερίδες, υπογεγραμμένο από το Διευθυντή Παραγωγής του 700 ΣΕ και θεωρημένο από το Διοικητή, το οποίο και θα επισυνάπτεται σε κάθε πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. Σε περίπτωση μη καλής συμπεριφοράς του υλικού κατά την πρακτική δοκιμή, συντάσσεται Δελτίο Ακαταλληλότητας και οι αντίστοιχες μερίδες απορρίπτονται οριστικά.

2. Η παράγραφος **6.1.1.2.4** να μετονομαστεί σε **6.1.1.2.5**, και να αντικατασταθεί από την παρακάτω:

6.1.1.2.5 Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις που ο αριθμός των απαιτούμενων τεμαχίων των δειγμάτων για τον εργαστηριακό έλεγχο δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών, η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης με το ΧΗΕΔ και αφού ενημερώσει τον προμηθευτή, θα αποστέλλει τον απαιτούμενο αριθμό συμπληρωματικών τεμαχίων.

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
	ΠΕΔ-Α-.....
ΣΥΝΤΑΞΗ	Χρήστος Βάλτσιος Ανχης (ΥΠ)
ΕΛΕΓΧΟΣ	Ντιώνιας Παναγιώτης Σχης (ΥΠ)
ΘΕΩΡΗΣΗ	Αρίστος Περρής Υποστράτηγος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ