

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00132

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΥ «CORDURA»

9 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

		ΣΕΛΙΔΑ
1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	2
2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	2
3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
3.1	Κλάση Υλικού	3
4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3
4.1	Ορισμός Υλικού/Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας	3
4.2	Πρώτες Ύλες	3
4.3	Κατασκευαστικά Στοιχεία	4
4.4	Συσκευασία	5
4.5	Επισημάνσεις	5
5.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	5
5.1	Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά	5
5.2	Επιθεωρήσεις/Δοκιμές	6
6.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10
6.1	Μερίδα	10
6.2	Παράδοση	10
6.3	Παραλαβή-Απόρριψη	11
7.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	12
7.1	Αξιολόγηση Προσφορών	12
7.2	Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH	13
7.3	Φύλλο Συμμόρφωσης	14
8.	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	14
9.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	14
10.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"- Ειδικές Απαιτήσεις για το Ύφασμα Cordura	A-1

11.	ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"-Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης	A-1-1
12.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"- Μακροσκοπικά Ελαττώματα	B-1
13.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ"- Πίνακας Ανοχών και Εκπτώσεων για Χημικές Εκτροπές Υφασμάτων	Γ-1
14.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ"-Εργαστηριακοί Έλεγχοι Επιθεωρήσεων-Δοκιμών	Δ-1
15.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε"- Υπόδειγμα Καρτέλας Βιομηχανικού Προτύπου και Δείγματος-Αντιδείγματος"	Ε-1
16.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ"- Τυχαία Δειγματοληψία	ΣΤ-1

## **1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την ποιότητα των πρώτων υλών, την κατασκευή και τους ελέγχους που γίνονται για την προμήθεια Υφάσματος Cordura Υψηλής Αντοχής στην Τριβή και την Διάσχιση, που προορίζεται για στρατιωτική χρήση.

## **2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

**2.1** Η Απόφαση 2002/371/EK με την οποία θεσπίζονται οικολογικά κριτήρια απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

**2.2** «Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**2.3** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/EK και 2004/18/EK περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

**2.4** ISO 2859-1: "Sampling procedures for inspection by attributes-Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection".

**2.5** ISO/IEC 17025 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".

**2.6** ISO 105-B01: "Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to daylight".

**2.7** ISO 105-E02: "Textiles - Tests for color fastness - Part E02: Color fastness to sea water".

**2.8** ISO 105-E04: "Textiles - Tests for color fastness - Part E04: Color fastness to perspiration".

**2.9** ISO 105-J01: "Textiles-Tests for colour fastness-Part J01: General principles for measurement of surface colour".

**2.10** ISO 105-X12: "Textiles - Tests for color fastness - Part X12: Color fastness to rubbing".

**2.11** ISO 137: "Determination of fibre diameter-Projection microscope method".

**2.12** ISO 811: "Determination of resistance to water penetration-Hydrostatic pressure test".

**2.13** ISO 3071: "Textiles – Determination of pH of aqueous extract".

**2.14** ISO 3801: "Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area".

**2.15** ISO 4674: "Rubber or plastics-coated fabrics. Determination of tear resistance".

**2.16** ISO 4920: "Determination of resistance to surface wetting (spray test)".

**2.17** ISO 5084: "Determination of thickness of textiles and textiles products".

**2.18** ISO 7211-1: "Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting".

**2.19** ISO 7211-2: "Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 2: Determination of number of threads per unit length".

**2.20** ISO 7211-5:“Textiles -- Woven fabrics -- Construction -- Methods of analysis -- Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric”.

**2.21** ISO 12947-2:“Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the MartinDale method - Part 2: Determination of specimen breakdown”.

**2.22** ISO 13934-1:“Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method”.

**2.23** ISO 13934-2:“Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method”.

**2.24** ISO 20344:“Personal protective equipment-Test methods for footwear

**2.25** ISO 20345:“Personal protective equipment-Safety footwear

**2.26** ASTM D276:“Standard test methods for identification of fibers in textiles”.

**2.27** ASTM D629:“Standard Test Methods for Quantitative Analysis of Textiles”.

**2.28** ASTM D1907:“Standard method for linear density of yarn by the Skein Method”

**2.29** ASTM D3776:“Standard test method for Mass per unit area (Weight) of Fabrics”

**2.30** ASTM D5034:“Textile Breaking Strength and Elongation Testing”.

**2.31** Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

### **3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ**

#### **3.1 Κλάση Υλικού**

Το ύφασμα που περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή, ανήκει στην κλάση 8305 "Υφάσματα" κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο κωδικός κατά CPV είναι 19260000-6 "Υφασμα".

### **4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

#### **4.1 Ορισμός Υλικού/Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας**

Τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν), επιδεικνύονται κατά τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας του υλικού και ισχύουν μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επισήμων δειγμάτων και όρων της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων που δε διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η προδιαγραφή. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά. Τα επίσημα δείγματα φέρουν καρτέλα και μολυβοσφραγίδα οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται. Η αφαίρεση της μολυβοσφραγίδας ή της καρτέλας του δείγματος ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσής τους σημαίνει την καταστροφή του. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του δείγματος καθόσον αυτό σημαίνει επίσης την καταστροφή του.

#### **4.2 Πρώτες Ύλες**

##### **4.2.1 Ύφασμα Cordura**

Οι ίνες του υφάσματος Cordura πρέπει να είναι υψηλής συνεκτικότητας συνεχείς ίνες (filaments) από 100 % Nylon (PA) 6,6 ή 6 με επικάλυψη ρητίνης προς επίτευξη

μερικής αδιαβροχίας-υδροαπωθητικότητας (water repellent). Ο τίτλος του νήματος πρέπει να είναι 1100 Denier. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ινών από υπολείμματα άλλης προέλευσης.

#### **4.2.2 Φόδρα**

Το παραπάνω ύφασμα τύπου «Cordura» κατηγοριοποιείται σε δύο τύπους:

**4.2.2.1 Σκέτο** ύφασμα Cordura της παραγράφου 4.2.1, «**Τύπος 1**».

**4.2.2.2** Ύφασμα Cordura της παραγράφου 4.2.1 **ενισχυμένο στο πίσω μέρος με φόδρα, «Τύπος 2»**.

Στην περίπτωση αυτή το ύφασμα Cordura θα φέρει στο πίσω μέρος του επίστρωση με κατάλληλο στρώμα πολυουρεθάνης το οποίο θα το ενώνει με διάτρητη, υψηλής διαπερατότητας φόδρα. Εφόσον χρησιμοποιούνται πλαστικοποιητές στην επίστρωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο πλαστικοποιητές φωσφορικών ή φθαλικών εστέρων. Η φόδρα πρέπει να είναι 100% πολυεστερική και να διαμορφώνεται από δύο στρώματα ανάμεσα στα οποία θα υπάρχουν όρθιες ίνες (interlaced structure). Βασικό χαρακτηριστικό της φόδρας πρέπει να είναι η μεγάλη διαπερατότητα των υδρατμών.

### **4.3 Κατασκευαστικά Στοιχεία**

#### **4.3.1 Ύφανση**

Η ύφανση πρέπει να είναι επιμελημένη, ισόπυκνη, συνεκτική και απαλλαγμένη από κάθε ελάττωμα όπως σπές, αραιώματα, παραφασάδες, κόμβους, χονδράδες κτλ.

#### **4.3.2 Επεξεργασία**

Το ύφασμα πρέπει να είναι καλά πλυμένο. Και οι δύο τύποι (τύποι 1 και 2) πρέπει να έχουν υποστεί τις κατάλληλες επεξεργασίες έτσι ώστε η πάνω μεριά τους (ύφασμα cordura) να εμφανίζει χαρακτηριστικά απώθησης του νερού (water repellency) και να επιτυγχάνουν τα απαιτούμενα όρια κατά τις διαδικασίες προσδιορισμού της αντίστασης στην ύγρανση της εξωτερικής επιφάνειας και της αντίστασης στη διείσδυση του νερού.

#### **4.3.3 Βαφή**

Η βαφή του υφάσματος πρέπει να γίνεται με χρώματα σταθερά στην πρώτη ύλη. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος χωρίς κηλίδες, ραβδώσεις ή άλλα ελαττώματα.

#### **4.3.4 Χρωματισμός**

Ο χρωματισμός του υφάσματος καθορίζεται στις ειδικές απαιτήσεις του υφάσματος (**Παράρτημα "Α"**). Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο θα ελέγχεται ότι είναι ομοιόμορφος σε όλο το πλάτος και μήκος κάθε ρολού και δεν θα πρέπει να παραλλάσσεται από ρολό σε ρολό ούτε από μερίδα σε μερίδα.

#### **4.4 Συσκευασία**

Τα υφάσματα συσκευάζονται σε μορφή ρολού, περιτυλισσόμενα πάνω σε κοίλο άξονα από σκληρό και ανθεκτικό χαρτόνι ή πλαστικό. Εφόσον κατά τον έλεγχο της παραλαβής των υφασμάτων παρατηρηθεί μη ορθή συσκευασία, η επιτροπή απορρίπτει την μερίδα και αφού αυτή συσκευαστεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από την αρχή.

#### **4.5 Επιστημόνες**

**4.5.1** Σε κάθε τόπι υφάσματος κρεμιέται στέρα καρτελάκι με τις ακόλουθες επιστημόνες:

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ</b>	
NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ)	.....
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	.....
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ	.....
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ	.....
ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ	.....

**4.5.2** Η αρχή και το τέλος του κάθε τοπιού σημειώνεται με μεταλλική σφραγίδα του κατασκευαστή ή με επιτύπωση των στοιχείων του τοπιού με ανεξίτηλη μελάνη.

**4.5.3** Εξωτερικά και πάνω στο χαρτί συσκευασίας του κάθε τοπιού επικολλάται ετικέτα με τις ακόλουθες ενδείξεις:

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑ (ονομασία υφάσματος)</b>	
NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ)	.....
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	.....
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ	.....
ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΚΟΣ	.....

**4.5.4** Στο τέλος του κάθε τοπιού του υφάσματος «**Τύπου 1**» θα επισημαίνεται το πάνω (προορισμένο για την τοποθέτηση εξωτερικά) μέρος με σφραγίδα που θα αναγράφει Εξωτερική Μεριά ( ή FACE).

### **5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ**

#### **5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά**

**5.1.1** Ο προμηθευτής, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο:

**5.1.1.1** Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά **ISO/IEC 17025**

στο οποίο να φαίνεται ότι τα παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου 2.2 σε ότι αφορά στα Αζωχρώματα.

**5.1.1.2** Αντίγραφο της διαπίστευσης κατά **ISO/IEC 17025** του εργαστηρίου που εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τον υπόψη κανονισμό ελέγχους. **Επισημαίνεται ότι εφόσον η διαπίστευση έχει γίνει από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, δεν απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου.**

**5.1.1.3** Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της **Προσθήκης "1" του Παραρτήματος "Α"** στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό αφορά στις συγκεκριμένες ποσότητες υφάσματος.

## **5.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές**

### **5.2.1 Προδείγματα Μειοδοτών για Μαζική Παραγωγή (Βιομηχανικό Πρότυπο)**

**5.2.1.1** Ο προμηθευτής στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του προϊόντος της σχετικής σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ή στη Δνση που διενεργεί την προμήθεια, σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή, **ένα (1) τόπι υφάσματος**, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

**5.2.1.2** Στην καρτέλα επισήμανσης, πρέπει να είναι αποτυπωμένος ο αριθμός της σύμβασης για την οποία κατατίθενται τα προδείγματα καθώς και το έτος υπογραφής της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτυπωμένα τα παραπάνω στοιχεία ή αυτά είναι αποτυπωμένα σε άλλο σημείο ή είναι λάθος τα δείγματα, δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται.

**5.2.1.3** Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά το παραπάνω δείγμα εάν **συμφωνεί απόλυτα** με την παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει). Τα δείγματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (με εργασία κατασκευής ιδιαίτερα επιμελημένη), επισημασμένα (σύμφωνα με την παράγραφο 4.5) και συσκευασμένα (σύμφωνα με την παράγραφο 4.4). Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζουν τα δείγματα σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (όλες οι απαιτήσεις που μπορούν να ελεγχθούν μακροσκοπικά), το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. **Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα**, ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν από την επιτροπή με την ίδια διαδικασία, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη ημέρα που του κοινοποιείται η ακαταλληλότητα των δειγμάτων. Σε περίπτωση που και τα νέα δείγματα δεν πληρούν τους όρους της προδιαγραφής ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

**5.2.1.4** Εφόσον το δείγμα κριθεί κατάλληλο μακροσκοπικά, από αυτό κόβονται **δύο (2) τεμάχια μήκους τεσσάρων (4) μέτρων** και ολόκληρου πλάτους. Τα τεμάχια αυτά χωρίζονται στη μέση σε δύο τμήματα κατά την έννοια της κρόκης, τα οποία



επισημαίνονται το ένα σαν δείγμα και το άλλο σαν αντίδειγμα. Τα δείγματα θα αποστέλλονται στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακές εξετάσεις ενώ τα αντιδείγματα θα τηρούνται από την επιτροπή.

**5.2.1.5** Το Χημείο Στρατού στα δείγματα που του αποστέλλονται θα πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους που καθορίζονται στο Παράρτημα "Δ". Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να προκύπτει ότι οι τιμές των ιδιοτήτων του υφάσματος βρίσκονται μέσα στα προσδιοριζόμενα από την προδιαγραφή όρια. **Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα**, ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν με την ίδια διαδικασία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη ημέρα που του κοινοποιείται η ακαταλληλότητα των δειγμάτων. Σε περίπτωση που και τα νέα δείγματα δεν πληρούν τους όρους της προδιαγραφής ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

**5.2.1.6** Τα δείγματα που θα υποστούν εργαστηριακό έλεγχο καθώς και το κόστος των ελέγχων του Παραρτήματος "Δ" επιβαρύνουν τους προμηθευτές.

**5.2.1.7** Εφόσον τα δείγματα που ελέγχθηκαν, κριθούν κατάλληλα **μακροσκοπικά και εργαστηριακά (υποβολή σε καταστροφικό έλεγχο)**, τότε τα **δύο (2)** αντιδείγματα που κρατήθηκαν από την επιτροπή **επισημοποιούνται** μόνο για τη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας (τοποθετώντας σε κάθε δείγμα κατάλληλη καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος "Ε"), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον προμηθευτή ως βιομηχανικά πρότυπα για την έναρξη μαζικής παραγωγής.

**5.2.1.8** Η επισημοποίηση των δειγμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βιομηχανικά πρότυπα, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη τήρησης όλων των όρων της προδιαγραφής για ενδεχόμενες εκτροπές που θα διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργεί το Χημείο Στρατού.

**5.2.1.9** Από τα επισημοποιηθέντα δείγματα, **το ένα (1)** παραμένει στην επιτροπή και **το άλλο** δίδεται στον προμηθευτή. Τα **δύο (2)** αυτά δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

## **5.2.2 Δειγματοληψία**

Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το **ISO 2859-1/Part 1**. Ο μακροσκοπικός έλεγχος πραγματοποιείται στο **επίπεδο II** και ο χημικός έλεγχος στο **επίπεδο S-2**.

### **5.2.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος**

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει **οκτώ (8) τόπια** από κάθε μερίδα τα οποία επιλέγει με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα "ΣΤ". Τα τόπια αυτά αποτελούν το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου, τα οποία η επιτροπή ελέγχει όπως παρακάτω:

#### **5.2.2.1.1 Έλεγχος Χρωματισμού**

Ο χρωματισμός πρέπει να είναι όμοιος με το χρωματισμό του επίσημου δείγματος. Ο έλεγχος του χρωματισμού θα γίνεται σε κανονικό φως ημέρας που προέρχεται από

βορεινό παράθυρο που βρίσκεται δεξιά από τον παρατηρητή. Απαγορεύεται ο έλεγχος του χρωματισμού στον ήλιο ή στο φως ηλεκτρικού λαμπτήρα.

#### **5.2.2.1.2 Έλεγχος Αφής, Ευκαμψίας, Ελαστικότητας και Συνεκτικότητας**

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ουσιώδη για την εμφάνιση του υφάσματος και πρέπει να είναι όμοια με αυτά του επίσημου δείγματος ή καλύτερα.

#### **5.2.2.1.3 Έλεγχος Πλάτους Υφάσματος**

Το πλάτος του υφάσματος πρέπει να είναι το ίδιο στις άκρες και στο μέσον του.

#### **5.2.2.1.4 Έλεγχος Βάρους, Διαμέτρου και Μήκους Τοπιών**

**5.2.2.1.4.1** Το βάρος κάθε τοπιού (ρολού) υφάσματος δεν πρέπει να είναι πάνω από 65 Kg (μέγιστο).

**5.2.2.1.4.2** Η εξωτερική διάμετρος κάθε τοπιού (ρολού) υφάσματος δεν πρέπει να είναι πάνω από 70 cm (μέγιστο).

**5.2.2.1.4.3** Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσκόμιση τοπιών με δύο ή περισσότερα τεμάχια υφάσματος με ραφή ή μη σε κάθε τόπι.

#### **5.2.2.1.5 Έλεγχος Ελαττωμάτων Υφάσματος**

Το ύφασμα απλώνεται πάνω σε μετροτράπεζα ή καρνάβαλο και ελέγχεται μέτρο προς μέτρο για διαπίστωση ελαττωμάτων και αξιολόγηση αυτών όπως καθορίζεται στο Παράρτημα "B".

#### **5.2.2.1.6 Έλεγχος Συσκευασίας**

Ελέγχεται αν η συσκευασία και οι επισημάνσεις είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας προδιαγραφής.

#### **5.2.2.2 Χημικός Έλεγχος**

**5.2.2.2.1** Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε μερίδα, λαμβάνει τυχαία από το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου της παραγράφου 5.2.2.1 τρία (3) τόπια από τα οποία κόβεται (από το καθένα) ένα (1) τεμάχιο μήκους τεσσάρων (4) μέτρων και ολόκληρου πλάτους. Το τεμάχιο αυτό χωρίζεται στη μέση σε δύο τμήματα κατά την έννοια της κρόκης, τα οποία επισημαίνονται το ένα σαν δείγμα και το άλλο σαν αντίδειγμα της συγκεκριμένης μερίδας, αναγράφοντας τον αριθμό της μερίδας στην οποία ανήκουν. Τα δείγματα στέλνονται στο Χημείο Στρατού για χημικό έλεγχο, ενώ τα αντίδειγματα παραδίδονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας.

Μέγεθος Μεριδας	Δείγμα	Αντίδειγμα	Αριθμός	
			Ac	Re
έως 40	3	3	0	1

**5.2.2.2.2** Εάν ο αριθμός των ελαττωματικών δειγμάτων μιας μερίδας είναι μικρότερος ή ίσος προς τον αριθμό αποδοχής (Ac) μηδέν (0), η μερίδα θεωρείται

αποδεκτή. Εάν ο αριθμός των ελαττωματικών δειγμάτων είναι **ίσος ή μεγαλύτερος με τον αριθμό απόρριψης (Re) ένα (1)**, η μερίδα απορρίπτεται.

**5.2.2.2.3** Σε όλα τα δείγματα και αντιδείγματα τοποθετείται καρτέλα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος "Ε", οι οποίες υπογράφονται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και τον προμηθευτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Τα τεμάχια του δείγματος–αντιδείγματος ανά μερίδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας. Τα αντιδείγματα ανήκουν στον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης ή προσμετρούνται στην τελευταία μερίδα και συμπληρώνουν την ποσότητα της προμήθειας (εφόσον η κατάστασή τους είναι άριστη).

**5.2.2.2.4** Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις που ο αριθμός των απαιτούμενων τεμαχίων των δειγμάτων για τον εργαστηριακό έλεγχο δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών, η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης με το Χημείο Στρατού και αφού ενημερώσει τον προμηθευτή, θα αποστέλλει τον απαιτούμενο αριθμό συμπληρωματικών τεμαχίων.

### **5.2.3 Διενεργούμενοι Έλεγχοι**

#### **5.2.3.1 Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή**

**5.2.3.1.1** Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής των υφασμάτων. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα απρόσκλητα και όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή προκειμένου να διαπιστώσει τα ακόλουθα:

**5.2.3.1.1.1** Τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων πρώτων υλών. Για την εξακρίβωση αυτή γίνεται δειγματοληψία βαμμένων – άβαφων ινών και στέλνονται στο Χημείο Στρατού για την εξακρίβωση της προβλεπόμενης ποιότητάς τους.

**5.2.3.1.1.2** Τον τρόπο βαφής και τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων χρωμάτων.

**5.2.3.1.1.3** Την χρησιμοποίηση ορθών μεθόδων και κατάλληλων μηχανημάτων κλωστοποίησης και ύφανσης των νημάτων και υφασμάτων.

**5.2.3.1.2** Το κόστος των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή.

#### **5.2.3.2 Εργαστηριακός Έλεγχος**

Οι Εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο Χημείο Στρατού για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στις πρώτες ύλες της παραγράφου **4.2**, καθώς και του χρωματισμού της παραγράφου **4.3.4**. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιας δοκιμασίας από το Χημείο Στρατού, αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου Στρατού από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλο διαπιστευμένο με **ISO/IEC 17025** (για το συγκεκριμένο έλεγχο) εργαστήριο ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή.

### **5.2.3.3 Μακροσκοπικός Έλεγχος**

**5.2.3.3.1** Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο **5.2.2.1**. Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο του υφάσματος, ελέγχονται η ποιότητα της εργασίας κατασκευής, η συμφωνία της κατασκευής με τους κανόνες της τέχνης, με τους όρους της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων και το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας, καθώς και τυχόν ελαττώματα σύμφωνα με το Παράρτημα "**B**".

**5.2.3.3.2** Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στο δείγμα του μακροσκοπικού ελέγχου υπάρχουν υφάσματα με διαφορετικές αποχρώσεις, η επιτροπή λαμβάνει δείγμα υφάσματος από κάθε απόχρωση, πέραν των προβλεπομένων από την παραπάνω παράγραφο **5.2.3.3.1**, προκειμένου να ελεγχθούν από το Χημείο Στρατού.

**5.2.3.3.3** Σε περίπτωση που η συσκευασία ή οι επισημάνσεις είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, επιβάλλεται η συμμόρφωση με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

### **5.2.3.4 Αζωχρώματα**

**5.2.3.4.1** Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσότερων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου **2.2** σε ότι αφορά στα Αζωχρώματα, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σ' αυτόν.

**5.2.3.4.2** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παραπάνω κανονισμό, προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

## **6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

### **6.1 Μερίδα**

Τα υφάσματα παραδίδονται σε μερίδες των **σαράντα (40)** τοπιών πάνω στην ετικέτα των οποίων θα αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός της μερίδας. Εφόσον ο αριθμός των τοπιών που παραδίδονται δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του σαράντα (40), τα επιπλέον τόπια συμπεριλαμβάνονται στην τελευταία μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20), αλλιώς αποτελούν ξεχωριστή μερίδα.

### **6.2 Παράδοση**

Τα υφάσματα παραδίδονται χωρισμένα σε μερίδες στις αποθήκες της Υπηρεσίας που καθορίζεται στη σύμβαση με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή. Η στοίβαξη στο χώρο παράδοσης πρέπει να γίνεται χωριστά για κάθε μερίδα και κατά τρόπο που να διευκολύνει τον δειγματοληπτικό έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής.

### **6.3 Παραλαβή-Απόρριψη**

**6.3.1** Τα υφάσματα παραλαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή Παραλαβής, αν συμφωνούν με τις απαιτήσεις του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου της παρούσας προδιαγραφής, μετά από έλεγχο της παραδιδόμενης ποσότητας

**6.3.2** Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται εκτροπές κατά το χημικό έλεγχο, η υπό παραλαβή ποσότητα απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός αν οι εκτροπές είναι εντός των προβλεπομένων κατά περίπτωση ορίων για παραλαβή με έκπτωση τιμής.

**6.3.3** Το ύφασμα **παραλαμβάνεται και οριστικά αλλά με έκπτωση τιμής** στις παρακάτω περιπτώσεις:

**6.3.3.1** Όταν το ύφασμα, παρουσιάζει μακροσκοπικά ελαττώματα όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα "Β". Σ' αυτή την περίπτωση επιβάλλεται έκπτωση τιμής κλιμακούμενη από 0–5%.

**6.3.3.2** Όταν το ύφασμα παρουσιάζει χημικές εκτροπές που βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια ανοχών του Παραρτήματος "Γ". Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλονται οι αντίστοιχες εκπτώσεις τιμής που καθορίζονται στο Παράρτημα "Γ" και το ύφασμα παραλαμβάνεται εφ' όσον το άθροισμα των επί μέρους εκπτώσεων δεν υπερβαίνει το 10%.

**6.3.3.3** Όταν τα προσκομισθέντα τόπια (ρολά) υφασμάτων φέρουν κοίλο άξονα ο οποίος:

**6.3.3.3.1** Δεν είναι από σκληρό και ανθεκτικό χαρτόνι ή πλαστικό, ιδίου υλικού με το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).

**6.3.3.3.2** Έχει εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 70 mm.

**6.3.4** Το ύφασμα **απορρίπτεται οριστικά** στις παρακάτω περιπτώσεις:

**6.3.4.1** Όταν ένα ή περισσότερα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του υφάσματος είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων που καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή.

**6.3.4.2** Όταν μία ή περισσότερες χημικές εκτροπές του υφάσματος είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων που καθορίζονται στο Παράρτημα "Γ" της παρούσας προδιαγραφής.

**6.3.4.3** Όταν το άθροισμα των επιμέρους εκπτώσεων, για χημικές εκτροπές, υπερβαίνει το 10%.

**6.3.4.4** Όταν δύο (2) τόπια της ίδιας μερίδας που εξετάζονται κατά το μακροσκοπικό έλεγχο έχουν μήκος μικρότερο τουλάχιστον κατά δύο (2) μέτρα από αυτό που αναγράφεται στο καρτελάκι τους.

**6.3.4.5** Όταν δεν ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου **5.2.2.1.4** της παρούσας προδιαγραφής:

**6.3.5** Σε περίπτωση που βρεθούν στις επισημάνσεις αριθμοί μερίδας διαφορετικοί από την προς παραλαβή μερίδα, τότε η μερίδα απορρίπτεται (εφόσον τούτο δε δύναται να διορθωθεί).

**6.3.6** Για εκτροπές που αφορούν στη συσκευασία ή στις επισημάνσεις, επιβάλλεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής (με δαπάνες και έξοδα του προμηθευτή) και η διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου από την αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

**6.3.7** Οι προμηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των υλικών να μεριμνήσουν για τα σωστή συσκευασία των υφασμάτων του μακροσκοπικού ελέγχου με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο **4.4** της παρούσας προδιαγραφής.

### **6.3.8 Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή:**

**6.3.8.1 Θα ελέγχει** εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές τα υφάσματα που ελέγχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας.

**6.3.8.2 Θα παραλαμβάνει** από τον προμηθευτή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο **5.1** για κάθε τμηματική παράδοση. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

**6.3.8.3 Θα ελέγχει** εάν με την τελευταία μερίδα παραλαβής έχει επιστραφεί το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα χορήγησής του.

## **7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

### **7.1 Αξιολόγηση Προσφορών**

**7.1.1** Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, ότι σε κάθε τμηματική παράδοση υλικού θα προσκομίζει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο, τα παρακάτω

**7.1.1.1** Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά **ISO/IEC 17025** στο οποίο να φαίνεται ότι τα παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου **2.2** σε ότι αφορά στα Αζωχρώματα.

**7.1.1.2** Αντίγραφο της διαπίστευσης κατά **ISO/IEC 17025** του εργαστηρίου που εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τον υπόψη κανονισμό ελέγχους. **Επισημαίνεται ότι εφόσον η διαπίστευση έχει γίνει από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, δεν απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου.**

**7.1.1.3** Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της **Προσθήκης "1" του Παραρτήματος "Α"** στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό θα αφορά στις συγκεκριμένες ποσότητες υφάσματος με τις οποίες θα έχουν κατασκευαστεί τα παραδιδόμενα είδη.

**7.1.2** Οι προμηθευτές, **εφόσον το επιθυμούν** (για την καλύτερη προετοιμασία του υπό παραγωγή είδους) μπορούν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση και κομμάτι υφάσματος με μήκος **ένα μέτρο (1 m)** και ολοκλήρου πλάτους, προκειμένου να αποσταλεί στο Χημείο Στρατού για να μετρηθούν οι τιμές των χρωματικών

συντεταγμένων ( $L^*$ ,  $a^*$  και  $b^*$ ) και να προσδιορισθούν οι διαφορές χρωματισμού ( $\Delta E_{CMC}$ ).

**7.1.2.1** Επί του υφάσματος πρέπει να είναι αποτυπωμένα τα στοιχεία του προμηθευτή και ο διαγωνισμός για τον οποίο κατατίθεται.

**7.1.2.2** Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά και να αναφέρονται επί αυτής ότι :

**7.1.2.2.1** Ο προμηθευτής καταθέτει κομμάτι υφάσματος για έλεγχο και επιθυμεί να ελεγχθεί από το Χημείο Στρατού προκειμένου να μετρηθούν οι τιμές των χρωματικών συντεταγμένων ( $L^*$ ,  $a^*$  και  $b^*$ ) και να προσδιορισθούν οι διαφορές χρωματισμού ( $\Delta E_{CMC}$ ).

**7.1.2.2.2** Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα τα χρησιμοποιήσει **αποκλειστικά και μόνο** για προσωπική του χρήση και συγκεκριμένα για τον έλεγχο του οργάνου που χρησιμοποιεί για μετρήσεις, είναι δε ανεξάρτητα με την εξέλιξη του διαγωνισμού καθώς και με μετρήσεις που θα διενεργηθούν κατά το στάδιο ελέγχου και παραλαβής, εφόσον του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

**7.1.2.3** Εφόσον δεν κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με την τεχνική προσφορά ή στην υπεύθυνη δήλωση δεν αναγράφονται τα καθοριζόμενα στην παράγραφο **7.1.2.2**, δεν θα αποστέλλεται δείγμα υφάσματος για έλεγχο.

**7.1.2.4** Το Χημείο Στρατού θα ελέγχει το δείγμα υφάσματος για το χρωματισμό σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο **Παράρτημα "Α"**.

**7.1.2.5** Το κόστος των ελέγχων του υφάσματος, μετρήσεων των χρωματικών συντεταγμένων και προσδιορισμού της διαφοράς χρωματισμού, επιβαρύνει τους προμηθευτές και τα αποτελέσματα τους επιδίδονται (από το ΧΗΣ) μετά την καταβολή των εξόδων.

**7.1.2.6** Όπως αναφέρεται και παραπάνω στην παράγραφο **7.1.2.2.2**, τα αποτελέσματα αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση από τους προμηθευτές, είναι ανεξάρτητα από άλλες μετρήσεις και **σε καμία περίπτωση** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να συγκριθούν με αποτελέσματα άλλων ελέγχων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο διαγωνισμό ή με άλλο διαγωνισμό για προμήθεια οποιαδήποτε είδους. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται από το ΧΗΣ στο Δελτίο Χημικών Εξετάσεων. Τα ελεγχθέντα δείγματα καταστρέφονται από το ΧΗΣ και δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

## **7.2 Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH**

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού **EK 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)** της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

### **7.3 Φύλλο Συμμόρφωσης**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<http://www.geetha.mil.gr/>), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

### **8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

g	γραμμάρια
Kg	χιλιόγραμμα
cm	εκατοστά
mm	χιλιοστά
m	μέτρα
m <sup>2</sup>	τετραγωνικά μέτρα
N	Νιούτον (Μονάδα Δύναμης)
lb	λίμπρα
in	ίντσα

### **9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (<http://www.geetha.mil.gr/>), υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται «ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής για την βελτίωση της.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

- “Α” “Ειδικές Απαιτήσεις για το Ύφασμα Cordura”
- “Β” “Μακροσκοπικά Ελαττώματα”
- “Γ” “Πίνακας Ανοχών και Εκπτώσεων για Χημικές Εκτροπές Υφασμάτων”
- “Δ” “Εργαστηριακοί Έλεγχοι Επιθεωρήσεων-Δοκιμών”
- “Ε” “Υπόδειγμα Καρτέλας Βιομηχανικού Προτύπου και Δείγματος-Αντιδείγματος”
- “ΣΤ” “Τυχαία Δειγματοληψία”



**ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ CORDURA**

Χρήσεις: Κατασκευή Φοντίου Αρβυλών

**«ΤΥΠΟΥ 1, χωρίς φόδρα»**

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις	Μέθοδοι Ελέγχου
1.	Βάρος σε g/m <sup>2</sup> : (με προσθήκη της εμπορικά νόμιμης υγρασίας)	330 ±10%	ISO 3801 ή ASTM D3776
2.	Πάχος (mm)	0,65 ± 0,15 mm	ISO 5084
3.	Δυναμομετρική Αντοχή στήμονα σε N:(Ελάχιστη)	1.900	ISO 13934 ή ASTM D5034
4.	Δυναμομετρική Αντοχή κρόκης σε N:(Ελάχιστη)	1.500	ISO 13934 ή ASTM D5034
5.	Πυκνότητα στήμονα (κλωστές/cm):	14±1	ISO 7211-2
6.	Πυκνότητα κρόκης (κλωστές/cm):	11±1	ISO 7211-2
7.	Ύφανση:	Απλή 1/1	ISO 7211-1 (Οπτικά)
8.	Πρώτη Ύλη Κατασκευής Υφάσματος Cordura	100 % Nylon (PA) 6,6 ή 6 υψηλής συνεκτικότητας συνεχείς ίνες (filaments) <b>με επικάλυψη ρητίνης</b> προς επίτευξη μερικής αδιαβροχίας (water repellant)	ASTM D 276, ASTM D 629
9.	Τίτλος Nylon Νημάτων (στήμονας και κρόκη)	1.100 Denier	ISO 7211-5 ή ISO 137 ή ASTM D1907
10.	<b>Σταθερότητα χρωματισμού (Ελάχιστη)</b>		
	α. Στο ηλιακό φως:	6	ISO 105 B01
	β. Στο θαλασσινό νερό	4-5	ISO 105 E02
	γ. Στον ιδρώτα:	4-5	ISO 105 E04
	δ. Στην τριβή:	4-5	ISO 105 X12
11.	Αντίσταση στη φθορά (ABRASION RESISTANCE). (Ελάχιστη), (N) Ελάχιστος αριθμός στροφών μέχρι σπασίματος των δύο (2) κλωστών	25.600(dry)  12.800(wet)	ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 12947-2
12.	Αντοχή στη διάσχιση, (Ελάχιστη), (N) (Resistance to tear)		ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 4674
	α. Κατά στήμονα	200	
	β. Κατά κρόκη	200	
13.	Διαπερατότητα Υδατμών, (Ελάχιστη) (Water Vapour Permeability,(mg/cm <sup>2</sup> h)	0,8	ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345), ή ISO 14268

14.	Water Vapour Coefficient, Ελάχιστο (mg/cm <sup>2</sup> )	14	ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345)
15.	pH	5-8,5	ISO 3071
16.	<b>Αδιαβροχία (min)</b>		
		<b>SPRAY TEST (ISO 4920)</b>	<b>ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ (ISO 811)</b>
	α. όπως παραδίδεται το ύφασμα	5	50
	β. μετά τρεις (3) μέτριες πλύσεις	5	50
	γ. μετά ξηρό καθάρισμα:	5	50

**«ΤΥΠΟΥ 2, με φόδρα»**

**(Οι τιμές αναφέρονται στο Ύφασμα Cordura μαζί με τη Φόδρα-Ενίσχυση,  
εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους A/A )**

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις	Μέθοδοι Ελέγχου
1.	Βάρος σε g/m <sup>2</sup> : (με προσθήκη της εμπορικά νόμιμης υγρασίας)	580 ±10%	ISO 3801 ή ASTM D3776
2.	Πάχος (mm)	3,10 ± 0,5 mm	ISO 5084
3.	Δυναμομετρική Αντοχή στήμονα σε N:(Ελάχιστη)	1.900	ISO 13934 ή ASTM D5034
4.	Δυναμομετρική Αντοχή κρόκης σε N:(Ελάχιστη)	1.500	ISO 13934 ή ASTM D5034
5.	Πυκνότητα στήμονα (κλωστές/cm):	14±1	ISO 7211-2
6.	Πυκνότητα κρόκης (κλωστές/cm):	11±1	ISO 7211-2
7.	Ύφανση: (Ύφασμα Cordura-Εξωτερική Μεριά)	Απλή 1/1	ISO 7211-1 (Οπτικά)
8.	Πρώτη Ύλη Κατασκευής Υφάσματος Cordura	100 % Nylon (PA) 6,6 ή 6 υψηλής συνεκτικότητας συνεχείς ίνες (filaments) <b>με επικάλυψη ρητίνης</b> προς επίτευξη μερικής αδιαβροχίας (water repellant)	ASTM D 276, ASTM D 629
9.	Πρώτη Ύλη Κατασκευής Ενίσχυσης-Φόδρας	100% πολυεστέρας	ASTM D 276, ASTM D 629
10.	Τίτλος Nylon Νημάτων (στήμονας και κρόκη)	1.100 Denier	ISO 7211-5 ή ISO 137 ή ASTM D1907
11.	<b>Σταθερότητα χρωματισμού (Ελάχιστη) (Ύφασμα Cordura-Εξωτερική Μεριά)</b>		
	α. Στο ηλιακό φως:	6	ISO 105 B01
	β. Στο θαλασσινό νερό	4-5	ISO 105 E02
	γ. Στον ιδρώτα:	4-5	ISO 105 E04
	δ. Στην τριβή:	4-5	ISO 105 X12

12.	Αντίσταση στη φθορά (ABRASION RESISTANCE). (Ελάχιστη), (N) (Υφασμα Cordura και Φόδρα-Εξωτερική και Εσωτερική Μεριά) Ελάχιστος αριθμός στροφών μέχρι σπασίματος των δύο (2) κλωστών	25.600(dry) 12.800(wet)	ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 12947-2
13.	Αντοχή στη διάσχιση, (Ελάχιστη), (N) (Resistance to tear)		ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345)  ή ISO 4674
	α. Κατά στήμονα	200	
	β. Κατά κρόκη	200	
14.	Διαπερατότητα Υδρατμών, (Ελάχιστη) (Water Vapour Permeability, (mg/cm <sup>2</sup> h)	0,8	ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345), ή ISO 14268
15.	Water Vapour Coefficient, Ελάχιστο (mg/cm <sup>2</sup> )	12	ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345)
16.	pH	5-8,5	ISO 3071
17.	<b>Αδιαβροχία (min)</b>		
		<b>SPRAY TEST (ISO 4920)</b>	<b>ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ (ISO 811)</b>
	α. όπως παραδίδεται το ύφασμα	5	25
	β. μετά τρεις (3) μέτριες πλύσεις	5	25
	γ. μετά ξηρό καθάρισμα:	5	25

## 2 Χρωματισμός

2.1 Το ύφασμα να έχει χρωματισμό **πράσινο λαδί ή μαύρο**, όπως παρακάτω:

<u>Πράσινο λαδί</u>	<u>Μαύρο</u>
<b>L* = 48,13</b>	<b>L* = 17,63</b>
<b>a* = 0,16</b>	<b>a* = 1,12</b>
<b>b* = 17,03</b>	<b>b* = 0,76</b>

Είναι δυνατόν ο χρωματισμός να απαιτηθεί να είναι διαφορετικής απόχρωσης εφόσον αυτό καθορίζεται ρητά στην διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας του υλικού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να **καθορίζεται** η απόχρωση σύμφωνα με το διεθνές χρωματολόγιο PANTONE (περιλαμβανομένων και των τριχρωματικών συντεταγμένων) ή εναλλακτικά οι τριχρωματικές συντεταγμένες της επιθυμητής απόχρωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την μέτρηση και τον προσδιορισμό της απόχρωσης των δειγμάτων του φυσικοχημικού ελέγχου.

### 2.2 Έλεγχος χρωματισμού

2.2.1 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την επιτροπή παραλαβής και από το Χημείο Στρατού στα δείγματα

που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους. Η βάση των μετρήσεων για την απόχρωση με την οποία θα συγκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος, καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.

**2.2.2** Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτισμό του δοκίμιου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη "CIE Source D65". Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις  $10^\circ$  από την κανονική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου **1,2 - 1,5 cm**. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε δύο (2) διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προσανατολισμό (υφάδι - στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [δύο (2) σημεία X δύο (2) φορές = τέσσερα (4)] για κάθε δείγμα. Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Committees της Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του  $\Delta E$  η οποία περιλαμβάνει και διορθωτικούς συντελεστές.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

<b>A/A</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ CMC (2:1)</b>	<b>ΑΝΟΧΕΣ</b>	<b>ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ</b>
1.	Πράσινο Λαδί ή Μαύρο	$\Delta E \leq 1,3$	Από 1,3 έως 1,5	1% για κάθε 0,1
			Από 1,5 έως 1,7	2% για το επιπλέον 0,1
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	6%

Για οποιαδήποτε απόκλιση στην απόχρωση πέραν του ορίου, που καθορίζεται παραπάνω, το ύφασμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και απορρίπτεται.

**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**

**"1"** Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ**



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)									
<b>ΠΡΟΣ<sup>(1)</sup>:</b>									
<b>Ο – Η Όνομα:</b>			<b>Επώνυμο:</b>						
<b>Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:</b>									
<b>Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:</b>									
<b>Ημερομηνία γέννησης</b>									
<b>Τόπος Γέννησης:</b>									
<b>Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:</b>			<b>Τηλ:</b>						
<b>Τόπος Κατοικίας:</b>		<b>Οδός:</b>		<b>Αριθ</b>		<b>TK</b>			
				:		:			
<b>Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):</b>			<b>Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):</b>						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της (5) και εξουσιοδοτημένος για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

2. Το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό εργαστηριακών ελέγχων με ημερομηνία \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ που εξεδόθη από το εργαστήριο (6)

αφορά το προσκομιζόμενο ύφασμα με αριθμό Δελτίου Αποστολής (7), η παράδοση του οποίου γίνεται σε εκτέλεση της σύμβασης (8) του (9):

..... (4)  
Ημερομηνία: ...../...../20.....

**Ο – Η Δηλ.**  
**(Υπογραφή)**

**(1)** Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

**(2)** Αναγράφεται ολογράφως.

**(3)** «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

**(4)** Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**(5)** Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.

**(6)** Αναγράφεται ο τίτλος – το όνομα του εργαστηρίου όπως αναγράφεται και στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό.

**(7)** Αναγράφεται ο Αριθμός και η ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής.

**(8)** Αναγράφεται ο αριθμός και το έτος της σύμβασης.

**(9)** Αναγράφεται ο φορέας με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση πχ. Υπουργείο Ανάπτυξης.

## **ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ**

### **1. Κατηγορίες Ελαττωμάτων**

Σύμφωνα με το σύστημα των "τεσσάρων σημείων" τα ελαττώματα του υφάσματος χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

**1.1** Ελαττώματα ύφανσης (όπως παραφασάδες, χονδράδες, αραιώματα, κόμβοι και λοιπά συναφή ελαττώματα).

**1.2** Τρύπες.

**1.3** Κηλίδες - Κιτρινίλες.

**1.4** Ελαττώματα εμφάνισης του υφάσματος (όπως οξειδώσεις βαφείου, ραβδώσεις, ανομοιομορφία βαφής).

### **2. Βαθμολογία Ελαττωμάτων**

#### **2.1 Ελαττώματα ύφανσης**

Βαθμολογούνται ανάλογα με το μήκος τους, ως εξής:

- |  |           |
|--|-----------|
| <b>2.1.1.</b> Ελαττώματα μήκους από 0 μέχρι και 8cm  | 1 μονάδα  |
| <b>2.1.2</b> Ελαττώματα μήκους από 8 μέχρι και 16cm  | 2 μονάδες |
| <b>2.1.3</b> Ελαττώματα μήκους από 16 μέχρι και 24cm | 3 μονάδες |
| <b>2.1.4.</b> Ελαττώματα μήκους από 24 και πάνω      | 4 μονάδες |

**2.1.5.** Κάθε τρέχον μέτρο υφάσματος βαθμολογείται με 4 μονάδες το πολύ έστω και αν περιέχει ελαττώματα από τα παραπάνω που το σύνολο της βαθμολογίας τους ξεπερνάει τις 4 μονάδες.

#### **2.2 Τρύπες**

Βαθμολογούνται ανάλογα με τη διάμετρό τους, ως εξής:

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>2.2.1</b> Τρύπες διαμέτρου από 0 μέχρι και 1cm                                   | 2 μονάδες |
| <b>2.2.2</b> Τρύπες διαμέτρου από 1 μέχρι και 2cm                                   | 4 μονάδες |
| <b>2.2.3</b> Τρύπες διαμέτρου πάνω από 2cm έστω και μια καθιστά το τόπι ακατάλληλο. |           |

### **2.3 Κηλίδες - Κιτρινίλες**

Βαθμολογούνται ανάλογα με τη διάμετρό τους, ως εξής:

- 2.3.1 Κηλίδες - Κιτρινίλες διαμέτρου από 0 μέχρι και 1cm 1 μονάδα
- 2.3.2 Κηλίδες - Κιτρινίλες διαμέτρου από 1 μέχρι και 2cm 2 μονάδες
- 2.3.3 Κηλίδες - Κιτρινίλες διαμέτρου από 2 μέχρι και 3cm 3 μονάδες
- 2.3.4 Κηλίδες - Κιτρινίλες διαμέτρου από 3 μέχρι και 4cm 4 μονάδες
- 2.3.5 Κηλίδες - Κιτρινίλες με διάμετρο πάνω από 4cm, έστω και μια, καθιστά το τόπι ακατάλληλό.

2.4 Ελαττώματα εμφάνισης του υφάσματος (π.χ. οξειδώσεις βαφείου).

Βαθμολογούνται με 4 μονάδες ανά τρέχον μέτρο.

### **3. Ελαττώματα – Βαθμολογία Ελαττωμάτων Φόδρας**

3.1 Επιπλέον των ελαττωμάτων του υφάσματος των προηγούμενων παραγράφων, για το ύφασμα «Τύπου 2» θα πραγματοποιείται έλεγχος και στην φόδρα του και τα ελαττώματα-βαθμολογία τους θα προσμετρώνται στην συνολική βαθμολογία του υφάσματος «Τύπου 2». Καθένα από τα παρακάτω ελαττώματα της φόδρας θα βαθμολογείται με 1 έως 2 Μονάδες ανάλογα με το εύρος του.

3.1.1 Ύπαρξη περιοχής χωρίς φόδρα.

3.1.2 Περιοχή φόδρας περισσότερο λεπτή από το κανονικό.

3.1.3 Λέκιασμα ή τσαλάκωμα τα οποία δεν διορθώνονται με την εφαρμογή πίεσης ή έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση ή την προσκόλληση της επιφάνειας.

3.1.4 Σχηματισμός συσσωματωμάτων ή αποκόλληση της επίστρωσης της φόδρας.

3.1.5 Ύπαρξη περιοχής με έντονη επίστρωση.

3.1.6 Ύπαρξη λεκέ ή ράβδωσης μεγαλύτερης των 2,5 cm κατά τη μεγαλύτερη τους διάσταση.

3.1.7 Ύπαρξη ενσωματωμένου ξένου υλικού.

3.1.8 Ύπαρξη καψαλίσματος ή καψίματος.

3.1.9 Ύπαρξη χτυπήματος το οποίο διαπερνάει την φόδρα.

3.1.10 Κολλώδης αίσθηση.



#### **4. Παρατηρήσεις - Αξιολόγηση Υφάσματος**

**4.1** Σαν ελάττωμα θεωρείται κάθε ανωμαλία στο ύφασμα που απέχει περισσότερο από 15mm από την άκρη του υφάσματος, και που είναι ορατή από απόσταση ενός μέτρου σε κανονικό φως της ημέρας προερχόμενο από βορεινό παράθυρο δεξιά του παρατηρητή.

**4.2** Κάθε ελάττωμα των 3 και 4 μονάδων επισημαίνεται με κόκκινη κλωστή (STRING). Για κάθε παράλειψη επισήμανσης διπλασιάζονται οι μονάδες που αντιστοιχούν στο μη επισημασμένο ελάττωμα.

**4.3** Ένα τόπι από αυτά που θα ελεγχθούν μακροσκοπικά θεωρείται κατάλληλο και δεν απαιτείται επιπλέον ύφασμα όταν το σύνολο των μονάδων του δεν υπερβαίνει τις 45 μονάδες στα 100m<sup>2</sup> υφάσματος (ο υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά για κάθε τόπι).

**4.4** Επίσης ένα τόπι από αυτά που θα ελεγχθούν μακροσκοπικά θεωρείται κατάλληλο όταν το σύνολο των μονάδων του δεν υπερβαίνει τις 60 στα 100m<sup>2</sup> υφάσματος. Σ' αυτή όμως την περίπτωση πρέπει να έχει προσμετρηθεί και να αναγράφεται στην καρτέλα του τοπιού επιπλέον ύφασμα 30cm για κάθε 4 μονάδες πέρα των 45 και μέχρι τις 60.

**4.5** Ένα τόπι θεωρείται **ακατάλληλο**, όταν σε πέντε (5) συνεχόμενα μέτρα υφάσματος παρουσιασθούν συνολικά περισσότερες από 22 μονάδες ή όταν το σύνολο των μονάδων του στα 100m<sup>2</sup> υπερβαίνει τις 45 μονάδες και δεν έχει προσμετρηθεί επιπλέον ύφασμα για τις μεταξύ 45 και 60 μονάδες ή όταν το σύνολο των μονάδων του στα 100m<sup>2</sup> υπερβαίνει τις 60 μονάδες και ας έχει προσμετρηθεί επιπλέον ύφασμα για τις μεταξύ 45 και 60 μονάδες.

**4.6** Μια μερίδα απορρίπτεται οριστικά όταν έστω και ένα τόπι από αυτά που θα ελεγχθούν μακροσκοπικά κριθεί ακατάλληλο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ**

	<b>Ανοχή επί τοις %</b>	<b>Έκπτωση επί τοις%</b>
<b>ΒΑΡΟΣ</b> σε gr/m <sup>2</sup>	από +10% έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	0 2% 3% 4% 6% 10%
<b>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΜΟΝΑ</b> σε kg, ελάχιστη	έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	0 1% 2% 4% 6% 8%
<b>ΑΝΤΟΧΗ ΚΡΟΚΗΣ</b> σε kg, ελάχιστη	έως -5% -6% -7% -8% -9% -10%	0 1% 2% 4% 6% 8%
<b>ΠΑΧΟΣ</b> σε mm, ελάχιστο (ανοχή σε cm)	Από +0,3mm έως -0,3mm	0
<b>ΥΦΑΝΣΗ</b>	Όπως καθορίζεται από την προδιαγραφή	
<b>ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΜΟΝΑ</b> , σε αριθμό κλωστών ανά cm (Ανοχή σε αριθμό κλωστών ανά cm)	+2 έως -1 κλωστ. -2 κλωστ.	0 1%
<b>ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΗΣ</b> , σε αριθμό κλωστών ανά cm (Ανοχή σε αριθμό κλωστών ανά cm)	+2 έως -1 κλωστ. -2 κλωστ.	0 1%
<b>ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ</b> , ελάχιστη • Στο ηλιακό φως • Λοιπές δοκιμασίες	1 >1 1 >1	1% Απόρριψη 1% Απόρριψη
<b>Αντίσταση στη φθορά</b> (ABRASION RESISTANCE).	(1) Μέχρι 500 στροφές λιγότερες του ελαχίστου ορίου	0,5%
	(2) Από 501-1.000 στροφές λιγότερες του ελαχίστου ορίου	1%
	(3) Από 1.001-1.500 στροφές λιγότερες του	1,5%

Γ-2

	ελαχίστου ορίου	
	(4) Από 1.501-2.000 στροφές λιγότερες του ελαχίστου ορίου	2%
	(5) Από 2.001-2.500 στροφές λιγότερες του ελαχίστου ορίου	2,5%
	(6) Πάνω από 2.500 στροφές λιγότερες του ελαχίστου ορίου	Απορρίπτεται
<b>Water Vapour coefficient (mg/cm<sup>2</sup>)</b>	(1) Απόκλιση κατά 1	1%
	(2) Απόκλιση κατά 2	2%
	(3) Επιπλέον αποκλίσεις	Απορρίπτεται
<b>Αντοχή στη Διάσχιση</b>	<b>Κατά σήμονα</b>   <b>Κατά κρόκη</b>	1%
	180-200   180-200	
	160-180   160-180	2%
	Επιπλέον αποκλίσεις	Απορρίπτεται
<b>SPRAY TEST</b>	4,5	1%
	4	2%
	Επιπλέον αποκλίσεις	Απορρίπτεται
<b>Κρίσιμο Ύψος</b>	<b>Τύπου «1»</b>   <b>Τύπου «2»</b>	1%
	22-25   45-50	
	19-22   40-45	2%
	Επιπλέον αποκλίσεις	Απορρίπτεται
<b>Διαπερατότητα Υδρατμών (mg/cm<sup>2</sup> h)</b>	(1) 0,76-0,80	1%
	(2) 0,73-0,76	2%
	(3) Επιπλέον αποκλίσεις	Απορρίπτεται

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Τα ποσοστά ανοχών υπολογίζονται επί των ελαχίστων ή μέγιστων τιμών (αναλόγως της κάθε περίπτωσης) των χαρακτηριστικών της προδιαγραφής.
2. Ποσοστά ανοχών πέραν των αναφερομένων στο Παράρτημα "Γ" δεν γίνονται δεκτά και κατά συνέπεια το εκτρεπόμενο ύφασμα απορρίπτεται.
3. Εάν το αθροιστικό σύνολο των αποκλίσεων (μετά την αφαίρεση των επιτρεπομένων άνευ εκπτώσεως ανοχών ) υπερβαίνει το 10%, το ύφασμα απορρίπτεται.
4. Για τις μακροσκοπικές εκτροπές επιβάλλεται έκπτωση μέχρι 5%, αναλόγως των ελαττωμάτων τα οποία αναφέρονται στις Παρατηρήσεις του Παραρτήματος "Β".

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΔΟΚΙΜΩΝ**

Το Χημείο Στρατού θα ελέγχει στα υποβληθέντα από την επιτροπή αξιολόγησης δείγματα, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στη παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων, τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

1. Βάρος.
2. Πρώτη Ύλη Κατασκευής Υφάσματος και Ενίσχυσης-Φόδρας
3. Πυκνότητα υφάσματος (στήμονα, κρόκης)
4. Τίτλος Nylon Νημάτων
5. Αντοχή στη Διάσχιση
6. Αντοχή στη Φθορά.
7. Διαπερατότητα Υδρατμών.
8. Αντίσταση στην ύγρανση της εξωτερικής Επιφάνειας (Spray Test).

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ και ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

**1. Βιομηχανικού Προτύπου**

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ</b> <b>ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ</b> <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ</b>		
<b><u>No Z</u></b>		
<b><u>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ</u></b>		
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΥΦΑΣΜΑ CORDURA ΤΥΠΟΥ 1 ή 2		
2. ΑΡ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (Α/Ο) :		
3. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΠΕΔ-		
4. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ : ΔΥΟ (2)		
5. <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u> :		
α. Το παρόν δείγμα εγκρίνεται σαν βιομηχανικό πρότυπο για την έναρξη μαζικής παραγωγής των ειδών της υπ' αριθ. ΧΧΧΧ/ΥΥ Σύμβασης.		
β. Ισχύει ΜΟΝΟ ως προς τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά.		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	α.	
	β.	

Όπου :

- Z : Ο αύξων αριθμός του δείγματος (1 ή 2)
- ΧΧΧΧ : Ο αριθμός της Σύμβασης
- ΥΥ : Το έτος της Σύμβασης (ΠΧ 08)
- ΗΗ : Ημέρα επισημοποίησης του δείγματος
- ΜΜ : Μήνας επισημοποίησης του δείγματος
- ΕΕΕΕ : Έτος επισημοποίησης του δείγματος

**2. Δείγματος - Αντιδείγματος**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΧΧΧΧ/ΥΥ ΦΟΡΕΑΣ : (α)		
No Z/3		
<b><u>ΔΕΙΓΜΑ ή ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ</u></b>		
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΥΦΑΣΜΑ CORDURA ΤΥΠΟΥ 1 ή 2		
2. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΠΕΔ- - (δ)		
3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:		
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ :		
5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΑΣ : (β)		
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : (γ)		
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ		
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
		α.
		β.

Όπου :

M : Ο αύξων αριθμός της μερίδας που ελέγχεται

ΧΧΧΧ : Ο αριθμός της Σύμβασης

ΥΥ : Το έτος της Σύμβασης

Z : Ο αύξων αριθμός του δείγματος ή αντιδείγματος

(α) Αναγράφεται η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό

(β) Αναγράφεται η ποσότητα της Μερίδας

(γ) Αναγράφεται η ημερομηνία του ελέγχου και της δειγματοληψίας

(δ) Αναγράφονται και τυχόν τροποποιήσεις της Προδιαγραφής

Ενόπλων Δυνάμεων.

## **ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ**

### **1. ΓΕΝΙΚΑ**

**1.1** Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγμα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων προϊόντος, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των μονάδων.

**1.2** Η διαδικασία επιλογής μονάδων από μια μερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη.

**1.3** Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ονομάζεται "τυχαία δειγματοληψία".

### **2. ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

**2.1** Το δείγμα αποτελείται από μια ή περισσότερες μονάδες προϊόντος που πάρθηκαν από μια μερίδα.

**2.2** Τυχαία δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στη λήψη μονάδων από μια μερίδα, έτσι ώστε κάθε μονάδα της μερίδας να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συμπεριληφθεί στο δείγμα.

**2.3** Απαγορεύεται η λήψη δειγμάτων από μία μόνο θέση της μερίδας.

### **3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ**

**3.1** Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθμών της Προσθήκης "1".

**3.2** Κάθε μονάδα της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί με έναν διαφορετικό αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των μονάδων σε στοιβάδες ή φοριαμούς και την αρίθμωσή τους.

**3.3** Οι τυχαίοι αριθμοί του Πίνακα της Προσθήκης "1" έχουν σχηματισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής.

**3.4** Η τυχαία φύση των αριθμών του παραπάνω Πίνακα διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ.).

**3.5** Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ.

**3.6** Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων), ο Πίνακας της Προσθήκης "1" μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των στηλών.

### **4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ**

Για την επιλογή τυχαίων αριθμών με τη βοήθεια του Πίνακα της Προσθήκης "1" ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

**4.1** Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του Πίνακα.

**4.2** Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω ή κάτω).

**4.3** Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας, κατάλληλος αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες από 1.000 μονάδες πρέπει να επιλεγούν τρία ψηφία τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών ήτοι  $1^{\circ}-2^{\circ}-3^{\circ}$ ,  $1^{\circ}-3^{\circ}-4^{\circ}$ ,  $2^{\circ}-3^{\circ}-5^{\circ}$  κ.ο.κ.).

**4.4** Δε λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας.

#### **5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ**

**5.1** Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50.

**5.2** Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17.

**5.3** Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 1<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> από τα πέντε ψηφία των αριθμών.

**5.4** Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40.

**5.5** Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40, και 46 πρέπει να ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων.

#### **6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**6.1** Τα τόπια του υφάσματος θα πρέπει να έχουν αριθμηθεί ένα προς ένα.

**6.2** Οι προμηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των ειδών, να συσκευάσουν ορθά τα υφάσματα που ελέγχθηκαν στη διαδικασία της δειγματοληψίας

#### **ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**

"1" Πίνακας Τυχαίων Αριθμών



ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" ΣΤΗΝ  
ΠΕΔ-Α-00132/9 Οκτ 2015

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10480	15011	01536	02011	81647	91646	69179	14194	62590	36207	20969	99570	91291	90700
2	22368	46573	25595	85393	30995	89198	27982	53402	93965	34095	52666	19174	39615	99505
3	24130	48360	22527	97265	76393	64809	15179	24830	49340	32081	30680	19655	63348	58629
4	42167	93093	06243	61680	07856	16376	39440	53537	71341	57004	00849	74917	97758	16379
5	37570	39975	81837	16656	06121	91782	60468	81305	49684	60672	14110	06927	01263	54613
6	77921	06907	11008	42751	27756	53498	18602	70659	90655	15053	21916	81825	44394	42880
7	99562	72905	56420	69994	98872	31016	71194	18738	44013	48840	63213	21069	10634	12952
8	96301	91977	05463	07972	18876	20922	94595	56869	69014	60045	18425	84903	42508	32307
9	89579	14342	63661	10281	17453	18103	57740	84378	25331	12566	58678	44947	05585	56941
10	85475	36857	53342	53988	53060	59533	38867	62300	08158	17983	16439	11458	18593	64952
11	28918	69578	88231	33276	70997	79936	56865	05859	90106	31595	01547	85590	91610	78188
12	63553	40961	48235	03427	49626	69445	18663	72695	52180	20847	12234	90511	33703	90322
13	09429	93969	52636	92737	88974	33488	36320	17617	30015	08272	84115	27156	30613	74952
14	10365	61129	87529	85689	48237	52267	67689	93394	01511	26358	85104	20285	29975	89868
15	07119	97336	71048	08178	77233	13916	47564	81056	97735	85977	29372	74461	28551	90707
16	51085	12765	51821	51259	77452	16308	60756	92144	49442	53900	70960	63990	75601	40719
17	02368	21382	52404	60268	89368	19885	55322	44819	01183	65255	64835	44919	05944	55157
18	01011	54092	33362	94904	31273	04146	18594	29852	71585	85030	51132	01915	92747	64951
19	52162	53916	46369	58586	23216	14513	83149	98736	23495	64350	94738	17752	35156	35749
20	07056	97628	33787	09998	42698	06691	76988	13602	51851	46104	88916	19509	25625	58104
21	48663	91245	85828	14346	09172	30168	90229	04734	59193	22178	30421	61666	99904	32812
22	54164	58492	22421	74103	47070	25306	76468	26348	58151	06646	21524	15227	96909	44592
23	42639	32363	05597	24200	13363	38005	94342	28728	45806	06912	17012	64161	18296	22851
24	29334	27001	87637	87308	58731	00256	45834	15398	46557	41135	10367	07684	36188	18810
25	02488	33062	28834	07351	19731	92420	60952	61280	50001	67658	32586	86679	50720	94953

## ΣΤ-1-2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	81525	72295	04839	96423	24878	82651	66566	14778	76797	14780	13300	87074	79666	95725
27	29676	20591	68086	26432	46901	20849	89768	81536	86645	12659	92259	57102	80428	25280
28	00742	57392	39064	66432	84673	40027	32832	61362	98947	96067	64760	64584	96096	98253
29	05366	04213	25669	26422	44407	44048	37936	63904	45766	66134	75470	66520	34693	90449
30	91921	26418	64117	94305	26766	25940	39972	22209	71500	64568	91402	42416	07844	69618
31	00582	04711	87917	77341	42206	35126	74087	99547	81817	42607	43808	76655	62028	76630
32	00725	69884	62797	56170	86324	88072	76222	36086	84637	93161	76038	65855	77919	88006
33	69011	65795	95876	57293	18988	27354	26575	08625	40801	59920	29841	80150	12777	48501
34	25976	57948	29888	88604	67917	48708	18912	82271	65424	69774	33611	54262	85963	03547
35	09763	83473	73577	12908	30883	18317	28290	35797	05998	41688	34952	37888	38917	85050
36	91567	42595	27958	30134	04024	86385	29880	99730	55536	84855	29080	09250	79656	73211
37	17955	56349	90999	49127	20044	59931	06115	20542	18059	02003	73708	83517	36103	42791
38	46503	18584	18845	49618	02304	51038	20655	58727	28168	15475	56942	53389	20562	87338
39	92157	89634	94824	78171	84610	82834	09922	25417	44137	48413	25555	21246	15509	20468
40	14577	62765	35605	81263	39667	47358	56873	56307	61607	49518	89656	20103	77490	18062
41	98427	07523	33362	64270	01638	92477	66969	98470	04880	45585	46565	04102	46880	45709
42	34914	63976	88720	82765	34476	17032	87589	40836	32427	70002	70663	88863	77775	69348
43	70060	28277	39475	46473	23219	53416	94970	25832	69975	94884	19661	72828	00102	66794
44	53976	54914	06990	67245	68350	82948	11398	42878	80287	80267	47363	46634	06541	97809
45	76072	29515	40980	07391	58745	25774	22987	80059	39911	96189	41151	14222	60697	59583
46	90725	52210	83974	29992	65831	38857	50490	83765	95657	14361	31720	57375	56228	41546
47	64364	67412	33339	31926	14883	24413	59744	92351	97473	89286	35931	04110	23726	51900
48	08962	00858	31662	25388	61642	34072	81249	35648	56891	69352	48373	45578	78540	81788
49	95012	68379	93526	70765	10592	04542	76463	54328	02349	17247	28865	14777	62730	92277
50	15664	10493	20492	38391	91132	21999	59516	81652	27195	48223	46751	22923	32261	85653

## ΣΤ-1-3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	16408	81899	04153	53381	79401	21438	83035	92350	36693	31238	59649	91754	72772	02338
52	18629	81953	05520	91962	04739	13092	97662	24822	94730	06496	35090	04822	86774	98289
53	73115	35101	47498	87637	99016	71060	88824	71013	18735	20286	23153	72924	35165	43040
54	57491	16703	23167	49323	45021	33132	12544	41035	80780	45393	44812	12515	98931	91202
55	30405	83946	23792	14422	15059	45799	22716	19792	09983	74353	68668	30429	70735	25499
56	16631	35006	85900	98275	32388	52390	16815	69298	82732	38480	73817	32523	41961	44437
57	96773	20206	42559	78985	05300	22164	24369	54224	35083	19687	11052	91491	60383	19746
58	38935	64202	14349	82674	66523	44133	00697	35552	35970	19124	63318	29686	03387	59846
59	31624	76384	17403	53363	44167	64486	64758	75366	76554	31601	12614	33072	60332	92325
60	78919	19474	23632	27889	47914	02584	37680	20801	72152	39339	34806	08930	85001	87820
61	03931	33309	57047	74211	63445	17361	62825	39908	05607	91284	68833	25570	38818	46920
62	74426	33278	43972	10119	89917	15665	52872	73823	73144	88662	88970	74492	51805	99378
63	09066	00903	20795	95452	92648	45454	09552	88815	16553	51125	79375	97596	16296	66092
64	42238	12426	87025	14267	20979	04508	64535	31355	86064	29472	47689	05974	52468	16834
65	16153	08002	26504	41744	81959	65642	74240	56302	00033	67107	77510	70625	28725	34191
66	21457	40742	29820	96783	29400	21840	15035	34537	33310	06116	95240	15957	16572	06004
67	21581	57802	02050	89728	17937	37621	47075	42080	97403	48626	68995	43805	33386	21597
68	55612	78095	83197	33732	05810	24813	86902	60397	16489	03264	88525	42786	05269	92532
69	44657	66999	99324	51281	84463	60563	79312	93454	68876	25471	93911	25650	12682	73572
70	91340	84979	46949	81973	37949	61023	43997	15263	80644	43942	89203	71795	99533	50501
71	91227	21199	41935	27022	84067	05462	35216	14486	29891	68607	41867	14951	91696	85065
72	50001	38140	66321	19924	72163	09538	12151	06878	91903	18749	34405	56087	82790	70925
73	65390	05224	72958	28609	81406	39147	25549	48542	42627	45233	57202	94617	23772	07896
74	27504	96131	83944	41575	10573	08619	64482	73923	36152	05184	94142	25299	84387	34925
75	37169	94851	39117	89632	00959	16487	65536	49071	39782	17095	02330	73401	00275	48280

## ΣΤ-1-4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	11508	70225	51111	38351	19444	66499	71945	05422	13442	78675	84081	66938	93654	39894
77	37449	30362	06694	54690	04052	53115	62757	95348	78662	11163	81651	50245	34971	52924
78	46515	70331	85922	38329	57015	15765	97161	17869	45349	61796	66345	81073	49106	79860
79	30986	81223	42416	58353	21532	30502	32305	86482	05174	07901	54339	58861	74818	46942
80	63798	64995	46583	09785	44160	78128	83991	42865	92520	83531	80377	35909	81250	54238
81	82486	84846	99254	67632	43218	50076	21361	64816	51202	88124	41870	52689	51275	83556
82	21885	32906	92431	09060	64297	51674	64126	62570	26123	05155	59194	52799	28225	85762
83	60336	98782	07408	53458	13564	59089	26445	29789	85205	41001	12535	12133	14645	23541
84	43937	46891	24010	25560	86355	33941	25786	54990	71899	15475	95434	98227	21824	19585
85	97656	63175	89303	16275	07100	92063	21942	18611	47348	20203	18534	03862	78095	50136
86	03299	01221	05418	38982	55758	92237	26759	86367	21230	98442	08303	56613	91511	75928
87	79626	06484	03574	17668	07785	76020	79924	25651	83325	88428	85076	72811	22717	50585
88	85636	68335	47539	03129	65651	11977	02510	26113	99447	68645	34327	15152	55230	93448
89	18039	14367	61337	06177	12143	46609	32989	74014	64708	00533	35398	58408	13261	47908
90	08362	15656	60627	36478	65648	16764	53412	09013	07832	41574	17639	82163	60859	75567
91	79556	29068	04142	16268	15387	12856	66227	38358	22478	73373	88732	09443	82558	05250
92	92608	82674	27072	32534	17075	27698	98204	63863	11951	34648	88022	56148	34925	57031
93	23982	25835	40055	67006	12293	02753	14827	23235	35071	99704	37543	11601	35503	85171
94	09915	96206	05908	97901	28395	14186	00821	80703	70426	75647	76310	88717	37890	40129
95	59037	33300	26695	62247	69927	76123	50842	43834	86654	70959	79725	93872	28117	19233
96	42488	78077	69882	61677	34136	79180	97526	43092	04098	73571	80799	76536	71255	64239
97	46764	86273	63003	93017	31204	36692	40202	35275	57306	55543	53203	18098	47625	88684
98	03237	45430	55417	63282	90816	17349	88298	90183	36600	78406	06216	95787	42579	90730
99	86591	81482	52667	61582	14972	90053	89534	76036	49199	43716	97548	04379	46370	28672
100	38534	01715	94964	87288	65680	43772	39560	12918	86537	62738	19636	51132	25739	56947